






KOKSNES DEFEKTS

		A šķira		B šķira	
		A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)	A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)
SASPIESTA KOKSNE		Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
IESPIEDUMI		Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
NENOEVELĒTS		Nepieļauj	Ne vairāk kā 50% no dēļa platuma	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
RUĻĻU IESPIEDUMI		Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
GALA NORĀVUMI		Norāvuma garums nedrīkst pārsniegt dēļa platumu	Pieļauj, ne garāku kā 1,5x no dēļa platuma	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
MEHĀNISKI BOJĀJUMI		Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
PLAISAS VIRSMĀ		Max 100 mm garumā, ne vairāk kā 3 gab. uz dēļa	Pieļauj	Pieļauj līdz 2 mm platumā un līdz 1 m garumā	Pieļauj
KOKSNES ATSLĀŅOŠANĀS		Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
GALA PLAISAS		Plaisas garums nedrīkst pārsniegt dēļa platumu	Pieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
VESELIE DZĪVIE ZARI		Vizuāli novērtējot, zara saauguma pakāpi ar koksni	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
IZKRITIS ZARS		Ja vizuāli ne- ietekmē kopskatu, un izkritušā zara laukums nav lielāks par 100 mm ²	Pieļauj	Pieļauj diametrā līdz 20 mm	Pieļauj

KOKSNES DEFEKTS

		A šķira		B šķira	
		A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)	A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)
MELNIE ZARI		Zara diametrs max 20% no dēļa platuma	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
VESELI PUNKTVEIDA ZARI		Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
NOKALTIS IZKRITIS ZARS		Pieļauj Ø līdz 10 mm, 1 gab. uz katru tekošo metru	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
DAĻĒJI IZKRITIS ZARS		Ja neietekmē dēļa kopskatu, novērtē no 1,5 m attāluma	Pieļauj	Ja neietekmē dēļa kopskatu, novērtē no 1,5 m attāluma	Pieļauj
NEDZĪVS, NOKALTIS ZARS		Ø līdz 15 mm	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
ZARU SERDES PLAISAS		Pieļauj ne garāku par 50 mm un laukumā ne lielāku par 100 mm ²	Pieļauj	Pieļauj ne garāku par 50 mm un laukumā ne lielāku par 100 mm ²	Pieļauj
KRUSTA ZARI		Vidēji līdz pusei no dēļa platuma	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
MIZAS IEAUGUMS AP ZARU		Ø līdz 1/3 no dēļa platuma, kur miza aizņem mazāk kā 50% no zara perimetra	Pieļauj	Pieļauj, ja neietekmē dēļa kopskatu	Pieļauj
AR KOKSNI DAĻĒJI SAAUDZIS ZARS		Miza līdz pusei no zara diametra	Pieļauj	Pieļauj, ja neietekmē dēļa kopskatu	Pieļauj
SVEĶU AILES		Pieļauj līdz 300 mm ²	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
MIZAS IEAUGUMS		Pieļauj līdz 300 mm ²	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj

KOKSNEŠ DEFEKTS

		A šķira		B šķira	
		A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)	A PUSE (fasādes)	B PUSE (kreisā)
SERDE		35% no dēļa garuma	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
IEKRĀSOJUMS, TOŅU ATŠĶIRĪBA		Ir pieļaujama neliela toņu atšķirība	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
GREDZENVEIDA PLAISAS		Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj līdz 300 mm no abiem dēļa galiem	Pieļauj
MIZA		Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj
TRUPE		Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
KUKAIŅU BOJĀJUMI		Nepieļauj	Pieļauj	Nepieļauj	Pieļauj
PIELAIDES		Biezumā $\pm 0,5$ mm, platumā $\pm 0,5-1$ mm, garumā $-10\text{mm} +30$ mm		Biezumā $\pm 0,5$ mm, platumā $\pm 0,5-1$ mm, garumā $-10\text{mm} +30$ mm	
IZLIEKUMS PLATAJĀ SKALDNĒ		Pieļauj 2 mm uz metru		Pieļauj 2 mm uz metru	
IZLIEKUMS ŠAURAJĀ SKALDNĒ		Pieļauj līdz 7,5 mm uz metru		Pieļauj līdz 7,5 mm uz metru	
GALA PLAKNES IZLIEKUMS		Līdz 1% no dēļa platuma		Līdz 1% no dēļa platuma	
SAVĒRPUMS		Pieļauj 5% uz katru tekošo metru, ja montāžas laikā iespējams novērst		Pieļauj 5% uz katru tekošo metru, ja montāžas laikā iespējams novērst	

AB mix pakas var sastāvēt no 85% A kvalitātes un līdz 15% B kvalitātēs dēļiem.

Ir pieļaujami defekti, kas atrodas dēļu malās, dēļa profilā, kas pēc montāžas nav redzami un neietekmē kopskatu.

Pakā pieļaujas līdz 5% zemākās (brāķa) kvalitātes dēļu.